

Bigování se provádí u silnějších materiálů a desek měkkých vazeb. V místě, kde se potřebuje papír ohnout, se udělá podélná rylka, která se tlakem vytlačí a papír se v toto místě ohne bez vedlejšího poškození (praskání).